

BV BÜSCHERIT - penetrační nátěr

Popis:

Penetrační prostředek ÖNORM B 3615 živičný nátěr V.

Vlastnosti:

Za studena zpracovatelný, odolný proti mrazu, bez fenolu.

Použití:

Penetrační nátěr na beton, lehký beton, vyspárované zdivo, cementové omítky nebo kovy, pro následné ochranné nátěry na bázi živíc, střešní utěsnění a utěsnění stavby.

Zpracování:

Nátěr před pokládkou pásů.

Teplota zpracování: + 5°C do + 30°C

Spotřeba: 0,2 - 0,4 kg/m² dle připravenosti podkladu

Doba schnutí: 6 - 12 hodin

Skladování: V uzavřeném originálním balení prakticky neomezeně skladovatelný.

Forma dodávky: 10 kg kanystr, 25 kg kanystr, 190 kg - sud

Technické údaje:

Specifická váha	cca 0,9
Obsah bitumenů	cca 40%
Viskozita	cca 7 sec.
Chování při bodu vazy: destilační výtažek	95% V do 187°C
Bod vzplanutí	35°C
Bod změknutí	
ERK zpětně získaného bitumenu	cca 90°C
Třída hořlavosti (ADR - GGSt)	tř. 3, čl. 31c

Uvedené hodnoty jsou směrné hodnoty odpovídající statistické kontrole jakosti.
Doporučené oblasti použití jsou navrženy na základě norem, předpisů a technické praxe.
Toto doporučení není závazné.
Technické změny jsou vyhrazeny.

Vývoj, výroba a odbyt našich výrobků se řídí požadavky systému kvality DIN EN ISO 9001.