

GG 40 K BÜSSCHER BARUTEKT

Popis:

Asfaltový pás s vložkou ze skelné tkaniny.

Skladba pásu shora dolů:

Posyp: křemičitý písek
Asfalt
Skelná tkanina, plně impregnovaná
Asfalt
Povrchová folie

Balení:

Délka role: 10 m
Šířka role: 1 m
Rolí na paletě: 20 ks

Použití v pozemním a inženýrském stavitelství:

Izolace střech, příp. stavby
střechy a terasy
spodní vrstva
parozábrana
šikmé střechy
spodní vrstva

Způsob montáže:

bodově/plnoplošně nataveno
bodově/plnoplošně nataveno
mechanicky kotveno v přesazích

Technické údaje:

Zkuš. postup ÖNORM B 3646	Vlastnosti	Technická data
Díl 2	Vnější vzhled Plošná hmotnost Tloušťka	bez trhlin a vrás cca 4.000 g/m ² cca 3,6 mm
Díl 3	Zkouška tahem Pevnost do přetržení podél/příč. Protahení do přetržení podél/příč.	cca 1.000/1.000N min. 2,0/2,0 %
Díl 4	Ohebnost, rychlost ohybu 3s Zkušební teplota 0°C Trn R 25 mm	vyhovuje
Díl 5	Tepelná odolnost Postup A: 70°C	odolává
Díl 6	Vodotěsnost Postup B	vyhovuje
Díl 7	Složení a součásti Rozpustný podíl Vložka: skelná tkanina Posyp: jednostranný Povrchová folie: spodní strana	asfalt 180 g/m ² křemičitý písek cca 7 μm

Uvedené hodnoty jsou směrné hodnoty odpovídající statistické kontrole jakosti.
Doporučené oblasti použití jsou navrženy na základě norem, předpisů a technické praxe.
Toto doporučení není závazné.
Technické změny jsou vyhrazeny.

**Vývoj, výroba a odbyt našich výrobků se řídí
požadavky systému kvality DIN EN ISO 9001.**